

BESCHRIJVING

De PERMACOL 5663 is een vloeidend, oplosmiddelvrij, één component polyurethaanlijm, die vocht uithardend is. Uithard snelheid is afhankelijk van vochtgehalte van het oppervlakte, luchtvochtigheid, temperatuur en laag dikte. Deze lijm is extra geschikt voor verlijmen van hout, hard pvc, pvc, GFK, ABD, polyester schuim, PU, aluminium, staal, RVS, galvanisch staal, beton, steen en combinaties.

Technische details	
Kleur	Licht geel bruin
Viscositeit	7.000 mPa.s
Dichtheid	1.10 g/cm ³
Verwerkingstemperatuur	15 tot 20°C
Luchtvochtigheid werkruimte	50%
Vocht gehalte hout	8-16%
Verwerkingstijd	30-60 minuten
Verwerkingstijd dunne laag	20-25 minuten
Eindsterkte na	24-48 uur
Temperatuur resistentie	-30°C tot 80°C
Toepassing	ca. 200g/m ²

INSTRUCTIES

Gladde oppervlakken dienen te worden opgeruwd. Zorg ervoor dat het oppervlakte schoon en vrij van stof, water, vet, vingerafdrukken, olie enzovoort is. Metalen moeten worden geschuurd voor het verwijderen van de oxide laag alvorens het schoonmaken. Gebruik de lijm alleen in een goed geventileerde ruimte. Eén van de materialen moet een open structuur hebben, of vocht bevatten. Doseer de lijm aan een kant en smeer dit uit. Duw vervolgens de twee te verlijmen delen zo snel mogelijk tegen elkaar aan.

EIGENSCHAPPEN

- Snelle uitharding
- Schokbestendig
- Flexibel
- Water bestendig
- Oplosmiddelvrij
- Conform RoHS en REACH

SCHOONMAAK

Niet uitgeharte lijm kan worden verwijderd met Ethanol, Aceton, Isopropanol (IPA) of MEK. Uitgeharte lijm kan alleen mechanisch worden verwijderd.

OPSLAG

Bewaar in de originele verpakking bij kamertemperatuur. Voorkom directe blootstelling aan zonlicht. Zie verpakking voor houdbaarheidsdatum. 6 maanden houdbaar.

VEILIGHEID

Gebruik veiligheidshandschoenen om direct contact met de huid te voorkomen. Bekijk de Material Safety Data Sheet voor specifieke veiligheidsinformatie. Vanaf 24 augustus 2023 is een adequate training verplicht voor industrieel en professioneel gebruik van polyurethanen.

VERPAKKINGEN

De PERMACOL 5663 is leverbaar in verschillende soorten spuiten.

Wettelijke aansprakelijkheid

Producten en services geleverd door Permacol (leverancier) zijn onderworpen aan de Algemene Leveringsvoorwaarden, die ten grondslag liggen aan alle verkoopovereenkomsten, die op de achterkant van facturen zijn afgedrukt en/of op aanvraag worden toegestuurd. Hoewel informatie, aanbevelingen of advisering in goed vertrouwen worden gegeven, geeft de leverancier geen waarborg of garantie, opzettelijk of stilzwijgend, (I) voor resultaten onder toepassingsomstandigheden bij de eindgebruiker, of (II) effect of veiligheid van de door leverancier geleverde producten, service, aanbeveling of advisering. Niets uit dit of enig ander document verandert, varieert, vervangt of kan gelden als afstandsverklaring van de Algemene Leveringsvoorwaarden van de leverancier.

Iedere gebruiker draagt de volledige verantwoording voor de beslissing betreffende geschiktheid van product, service, aanbeveling of advies van de leverancier voor eigen toepassingen. Iedere gebruiker moet tests en analyses vaststellen en uitvoeren om ervoor zorg te dragen dat het eindproduct veilig en geschikt is voor toepassing door de eindgebruiker. Omdat daadwerkelijke toepassing door leverancier niet te controleren is, is het gebruik uitsluitend ter verantwoording van de gebruiker, leverancier kan niet verantwoordelijk worden gemaakt voor een geleden verlies door oneigenlijk of foutief gebruik van het product. Bovendien is geen uitspraak over mogelijk of veronderstelt gebruik van materiaal, product, service of ontwerp bedoelt of kan als garantie voor licentie onder patent of intellectueel auteursrecht van leverancier, dochtermaatschappij of aangesloten bedrijven, of als aanbeveling voor gebruik van gelijke materialen, producten, service of ontwerp voor schending van een patent of intellectueel auteursrecht beoordeelt worden.