

## BESCHRIJVING

De PERMACOL 2252 A/B is een pasteuze 2 componenten lijm. Dit product is spleet vullend en kan worden gebruikt bij: metalen, hout, glas en verschillende soorten plastic.

Deze lijm hardt uit bij kamertemperatuur. Uitharden boven de 20°C zal sneller gaan. Onder de 20°C zal dit langzamer verlopen.

Technische details	
Mengverhouding	A : B = 100 : 50 (gewicht)
Verwerkingstijd	30 min bij 20°C
Uithardtijd	90 min bij 20°C
Eindsterkte na	24 uur bij 20°C
Viscositeit A-component	120.000 mPa.s bij 23°C
Viscositeit B-component	50.000 mPa.s bij 23°C
Viscositeit mengsel	71.000 mPa.s bij 23°C
Kleur	Oranje en zwart
Hardheid	84 Shore D
Temperatuur resistentie	-30°C tot +120°C

## INSTRUCTIES

Zorg ervoor dat het oppervlakte schoon en vrij van stof, water, vet, vingerafdrukken, olie enzovoort is. Gebruik van een lijmpistool en statische menger. Plaats de dubbelspuit in het lijmpistool en haal de dop eraf. Doseer een kleine hoeveelheid tot de componenten beiden worden gedoseerd, gebruik dit niet om te gaan verlijmen. Plaats de statische menger op de dubbelspuit en doseer de eerste ml, gebruik dit niet om te verlijmen. Daarna kan worden gedoseerd voor de verlijming. Gebruik deze lijmen niet onder de 5°C.

## EIGENSCHAPPEN

- Kamertemperatuur uitharding
- Spleet vullend
- Pasteus

## SCHOONMAAK

Niet uitgeharde lijm kan worden verwijderd met Ethanol, Aceton, Isopropanol (IPA) of MEK.

## OPSLAG

Bewaar in de originele verpakking bij een temperatuur lager dan 30°C. Laat de hars zo nodig opwarmen tot kamertemperatuur voor gebruik. 12 maanden houdbaar.

## VEILIGHEID

Gebruik veiligheidshandschoenen om direct contact met de huid te voorkomen. Bekijk de Material Safety Data Sheet voor specifieke veiligheidsinformatie.

## VERPAKKINGEN

De PERMACOL 2252 A/B is beschikbaar in verschillende sputen.

## Wettelijke aansprakelijkheid

Producten en services geleverd door Permacol (leverancier) zijn onderworpen aan de Algemene Leveringsvoorwaarden, die ten grondslag liggen aan alle verkoopovereenkomsten, die op de achterkant van facturen zijn afgedrukt en/of op aanvraag worden toegestuurd. Hoewel informatie, aanbevelingen of advisering in goed vertrouwen worden gegeven, geeft de leverancier geen waarborg of garantie, opzettelijk of stilzwijgend, (I) voor resultaten onder toepassingsomstandigheden bij de eindgebruiker, of (II) effect of veiligheid van de door leverancier geleverde producten, service, aanbeveling of advisering. Niets uit dit of enig ander document verandert, varieert, vervangt of kan gelden als afstandsverklaring van de Algemene Leveringsvoorwaarden van de leverancier.

*Iedere gebruiker draagt de volledige verantwoording voor de beslissing betreffende geschiktheid van product, service, aanbeveling of advies van de leverancier voor eigen toepassingen. Iedere gebruiker moet tests en analyses vaststellen en uitvoeren om ervoor zorg te dragen dat het eindproduct veilig en geschikt is voor toepassing door de eindgebruiker. Omdat daadwerkelijke toepassing door leverancier niet te controleren is, is het gebruik uitsluitend ter verantwoording van de gebruiker, leverancier kan niet verantwoordelijk worden gemaakt voor een geleden verlies door oneigenlijk of foutief gebruik van het product. Bovendien is geen uitspraak over mogelijk of veronderstelt gebruik van materiaal, product, service of ontwerp bedoelt of kan als garantie voor licentie onder patent of intellectueel auteursrecht van leverancier, dochtermaatschappij of aangesloten bedrijven, of als aanbeveling voor gebruik van gelijke materialen, producten, service of ontwerp voor schending van een patent of intellectueel auteursrecht beoordeeld worden.*