

BESCHRIJVING

De PERMACOL RTV 664 A/B is een silicone giethars die kan worden gebruikt voor het ingieten van elektrische schakelingen en componenten. Deze giethars hardt uit bij kamertemperatuur. Dit product is geschikt voor verschillende kleuren. De standaard kleur is blauw, maar kan worden aangepast.

Technische details	
Mengverhouding	A : B = 100 : 10 (gewicht)
Viscositeit A-component	153.000 mPa.s (D=30/s 23°C)
Viscositeit B-component	6.000 mPa.s (D=30/s 23°C)
Toepassingstemperatuur	+15°C
Verwerkingstijd	2 uur bij 25°C
Uithardingstijd	18 uur bij 25°C
Kleur mengsel	Blauw
	Ander kleuren op aanvraag
Hardheid	62 Shore A
Temperatuurbestendig	-60°C tot +200°C
Dichtheid A-component	1.28 g/cm ³
Dichtheid B-component	1.05 g/cm ³
Scheur sterkte	122 ppi
Verlenging	245%
Lineaire krimp	< 0.2%

INSTRUCTIES

Zorg ervoor dat het oppervlakte schoon en vrij van stof, water, vet, vingerafdrukken, olie enzovoort is. Weeg de componenten af volgens de mengverhouding en meng tot er een homogeen mengsel is ontstaan. Zorg hierbij dat de zijanten geschrapt worden. Lucht dat in het product zit kan er via vacuümtrekken uit worden gehaald.

EIGENSCHAPPEN

- Meerdere kleuren mogelijk
- Hoge scheur sterkte
- Oplosmiddel vrij
- Erg lage krimp

SCHOONMAAK

Niet uitgeharde giethars kan worden verwijderd met Ethanol, Aceton, Isopropanol (IPA) of MEK. Uitgeharde giethars kan alleen mechanisch worden verwijderd.

OPSLAG

Bewaar in de originele verpakking vorstvrij en droog. Zie verpakking voor houdbaarheidsdatum. 12 maanden houdbaar.

VEILIGHEID

Gebruik veiligheidshandschoenen om direct contact met de huid te voorkomen. Bekijk de Material Safety Data Sheet voor specifieke veiligheidsinformatie.

VERPAKKINGEN

De PERMACOL RTV 664 A/B is leverbaar in verschillende soorten spuiten en blikken.

Wettelijke aansprakelijkheid

Producten en services geleverd door Permacol (leverancier) zijn onderworpen aan de Algemene Leveringsvoorwaarden, die ten grondslag liggen aan alle verkoopovereenkomsten, die op de achterkant van facturen zijn afgedrukt en/of op aanvraag worden toegestuurd. Hoewel informatie, aanbevelingen of advisering in goed vertrouwen worden gegeven, geeft de leverancier geen waarborg of garantie, opzettelijk of stilzwijgend, (I) voor resultaten onder toepassingsomstandigheden bij de eindgebruiker, of (II) effect of veiligheid van de door leverancier geleverde producten, service, aanbeveling of advisering. Niets uit dit of enig ander document verandert, varieert, vervangt of kan gelden als afstandsverklaring van de Algemene Leveringsvoorwaarden van de leverancier.

Iedere gebruiker draagt de volledige verantwoording voor de beslissing betreffende geschiktheid van product, service, aanbeveling of advies van de leverancier voor eigen toepassingen. Iedere gebruiker moet tests en analyses vaststellen en uitvoeren om ervoor zorg te dragen dat het eindproduct veilig en geschikt is voor toepassing door de eindgebruiker. Omdat daadwerkelijke toepassing door leverancier niet te controleren is, is het gebruik uitsluitend ter verantwoording van de gebruiker, leverancier kan niet verantwoordelijk worden gemaakt voor een geleden verlies door oneigenlijk of foutief gebruik van het product. Bovendien is geen uitspraak over mogelijk of veronderstelt gebruik van materiaal, product, service of ontwerp bedoelt of kan als garantie voor licentie onder patent of intellectueel auteursrecht van leverancier, dochtermaatschappij of aangesloten bedrijven, of als aanbeveling voor gebruik van gelijke materialen, producten, service of ontwerp voor schending van een patent of intellectueel auteursrecht beoordeelt worden.