

## BESCHRIJVING

De PERMACOL 3719 is een harde twee component acrylaatcement. Dit product bestaat uit een vloeistof en een poeder deel.

Na het uitharden ontstaat een bijzonder goede hechting op metalen en diverse kunststoffen zoals staal, aluminium, koper, messing, PMMA (plexiglas), ABS, PC, PS, PVC.

Technische details	
Basis	Methyl methacrylaat
Viscositeit (gemengd)	6000 mPas
Kleur	Beige
Mengverhouding (op gewichtsbasis)	1:1
Verwerkingstijd (10gr @20°C)	15-20 minuten
Uithardingstijd (10gr @20°C)	60 minuten
Hardheid (Shore D)	90

## INSTRUCTIES

Zorg dat de ondergrond schoon en vetvrij is. Gebruik isopropanol om het material schoon te maken. Weeg allebei de componenten af en meng ze tot een gladde pasta. De uithardtijd hangt af van de omgevingstemperatuur en de hoeveelheid cement die in één keer gemengd wordt. Hogere temperaturen en grotere hoeveelheden zorgen voor een kortere uithardingstijd. Lagere temperaturen en kleinere hoeveelheden zorgen voor een langere uithardingstijd. Vacumeer dit product niet!

### Wettelijke aansprakelijkheid

Producten en services geleverd door Permacol (leverancier) zijn onderworpen aan de Algemene Leveringsvoorwaarden, die ten grondslag liggen aan alle verkoopovereenkomsten, die op de achterkant van facturen zijn afgedrukt en/of op aanvraag worden toegestuurd. Hoewel informatie, aanbevelingen of advisering in goed vertrouwen worden gegeven, geeft de leverancier geen waarborg of garantie, opzettelijk of stilszweigend, (I) voor resultaten onder toepassingsomstandigheden bij de eindgebruiker, of (II) effect of veiligheid van de door leverancier geleverde producten, service, aanbeveling of advisering. Niets uit dit of enig ander document verandert, varieert, vervangt of kan gelden als afstandsverklaring van de Algemene Leveringsvoorwaarden van de leverancier.

*Iedere gebruiker draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de beslissing betreffende geschiktheid van product, service, aanbeveling of advies van de leverancier voor eigen toepassingen. Iedere gebruiker moet tests en analyses vaststellen en uitvoeren om ervoor zorg te dragen dat het eindproduct veilig en geschikt is voor toepassing door de eindgebruiker. Omdat daadwerkelijke toepassing door leverancier niet te controleren is, is het gebruik uitsluitend ter verantwoording van de gebruiker, leverancier kan niet verantwoordelijk worden gemaakt voor een geleden verlies door oneigenlijk of foutief gebruik van het product. Bovendien is geen uitspraak over mogelijk of veronderstelt gebruik van materiaal, product, service of ontwerp bedoelt of kan als garantie voor licentie onder patent of intellectueel auteursrecht van leverancier, dochtermaatschappij of aangesloten bedrijven, of als aanbeveling voor gebruik van gelijke materialen, producten, service of ontwerp voor schending van een patent of intellectueel auteursrecht beoordeeld worden.*

## EIGENSCHAPPEN

- Goed hechting op veel materialen
- Spleetvullend
- Goede chemische resistentie
- Bestendig tegen water
- Oplosmiddelvrij
- RoHS and REACH compliant

## OPSLAG

Bewaar in de originele verpakking bij een temperatuur lager dan 25°C. 12 maanden houdbaar.

## VEILIGHEID

Licht ontvlambaar, uit de buurt van open vuur houden. Gebruik veiligheidshandschoenen om direct contact met de huid te voorkomen. Bekijk de Material Safety Data Sheet voor specifieke veiligheidsinformatie.

## VERPAKKINGEN

De PERMACOL 3719 is leverbaar in verschillende soorten en maten flessen en blikken.