

BESCHRIJVING

De Permacol 2206 A/B serie zijn universele epoxy lijmen die kunnen worden toegepast voor het verlijmen, repareren en opvullen van materialen zoals, metaal, keramiek, potten, steen, kristal, ivoor, edelstenen, hout en sommige harde plastics zoals, polyester, bakeliet en formica.

Deze lijmen harden uit op kamertemperatuur. De uithardingstijd zal korter zijn bij temperaturen boven de 20°C.

EIGENSCHAPPEN

- Lange verwerkingstijd
- Water bestendig
- Spleetvullende eigenschappen
- Bestendig tegen olie, vet, zuur en schokken
- RoHS en REACH compatibel

Type	Viscositeit A-component (D=30/s 23°C)	Viscositeit B-component (D=30/s 23°C)	Viscositeit mixture (D=30/s 23°C)	Speciale eigenschap
2206 A/B	8.000 mPa·s	8.500 mPa·s	10.000 mPa·s	Transparant
2206-2 A/B	13.000 mPa·s	12.000 mPa·s	15.000 mPa·s	Niet uitzakkend
2206-5 A/B	30.000 mPa·s	20.000 mPa·s	25.000 mPa·s	Niet uitzakkend

Technische details	
Mengverhouding	A : B = 1 : 1 (gewicht)
Minimale verwerkingstemperatuur	15°C
Verwerkingstijd	ca.2-3 uur bij 20°C
Uithardtijd	ca. 24-48 uur bij 20°C
Kleur mengsel	Licht geel
Toepassing	100-200 gr/m ² afhankelijk aan de ruwheid van het oppervlakte
Hardheid	75 Shore D
Temperatuur resistentie	-30°C tot +120°C

INSTRUCTIES

Zorg ervoor dat het oppervlakte schoon en vrij van stof, water, vet, vingerafdrukken, olie enzovoort is. Metalen moeten worden geschuurd voor het verwijderen van de oxide laag alvorens het schoonmaken.

Weeg de componenten af volgens de mengverhouding en meng tot er een homogeen mengsel is ontstaan.

Gebruik van een lijmpistool en statische menger. Plaats de dubbelspuit in het lijmpistool en haal de dop eraf. Doseer een kleine hoeveelheid tot de

componenten beiden worden gedoseerd, gebruik dit niet om te gaan verlijmen. Plaats de statische menger op de dubbelspuit en doseer de eerste ml, gebruik dit niet om te verlijmen. Daarna kan worden gedoseerd voor de verlijming. Gebruik deze lijmen niet onder de 5°C.

SCHOONMAAK

Niet uitgeharde lijm kan worden verwijderd met Ethanol, Aceton, Isopropanol (IPA) of MEK.

OPSLAG

Bewaar in de originele verpakking bij een temperatuur lager dan 30°C. Laat de hars zo nodig opwarmen tot kamertemperatuur voor gebruik. 12 maanden houdbaar.

VEILIGHEID

Gebruik veiligheidshandschoenen om direct contact met de huid te voorkomen. Bekijk de Material Safety Data Sheet voor specifieke veiligheidsinformatie.

VERPAKKINGEN

De PERMACOL 2206-serie is leverbaar in verschillende soorten en maten dubbelspuiten, blikken en potten.

Wettelijke aansprakelijkheid

Producten en services geleverd door Permacol (leverancier) zijn onderworpen aan de Algemene Leveringsvoorwaarden, die ten grondslag liggen aan alle verkoopovereenkomsten, die op de achterkant van facturen zijn afgedrukt en/of op aanvraag worden toegestuurd. Hoewel informatie, aanbevelingen of advisering in goed vertrouwen worden gegeven, geeft de leverancier geen waarborg of garantie, opzettelijk of stilzwijgend, (I) voor resultaten onder toepassingsomstandigheden bij de eindgebruiker, of (II) effect of veiligheid van de door leverancier geleverde producten, service, aanbeveling of advisering. Niets uit dit of enig ander document verandert, varieert, vervangt of kan gelden als afstandsverklaring van de Algemene Leveringsvoorwaarden van de leverancier.

Iedere gebruiker draagt de volledige verantwoording voor de beslissing betreffende geschiktheid van product, service, aanbeveling of advies van de leverancier voor eigen toepassingen. Iedere gebruiker moet tests en analyses vaststellen en uitvoeren om ervoor zorg te dragen dat het eindproduct veilig en geschikt is voor toepassing door de eindgebruiker. Omdat daadwerkelijke toepassing door leverancier niet te controleren is, is het gebruik uitsluitend ter verantwoording van de gebruiker, leverancier kan niet verantwoordelijk worden gemaakt voor een geleden verlies door oneigenlijk of foutief gebruik van het product. Bovendien is geen uitspraak over mogelijk of veronderstelt gebruik van materiaal, product, service of ontwerp bedoelt of kan als garantie voor licentie onder patent of intellectueel auteursrecht van leverancier, dochtermaatschappij of aangesloten bedrijven, of als aanbeveling voor gebruik van gelijke materialen, producten, service of ontwerp voor schending van een patent of intellectueel auteursrecht beoordeeld worden.