

BESCHRIJVING

De PERMACOL 2242 A/B is een snel uitharde 2 componenten lijm. Dit product is kleurloos, enigszins flexibel en spleet vullend. Dit wordt gebruikt bij de volgende materialen: metalen, keramiek, glas, steen, hout, leer en harde kunststoffen.

Deze lijm hardt uit bij kamertemperatuur. Uitharden bij temperaturen onder 20°C resulteren in langere uithardtijden.

Technische details	
Mengverhouding	A : B = 1 : 1 (gewicht)
Verwerkingstijd	5 min bij 20°C
Uithardingstijd	10-12 min bij 20°C
Eindsterkte na	Ca. 12 uur bij 20°C of 30 min bij 80°C
Viscositeit mengsel	10.000 mPa.s bij 23°C
Toepassing	100-200 gr/m ² afhankelijk van ruwheid van het oppervlakte
Kleur	Helder, transparant
Temperatuur resistentie	-30°C tot +120°C

INSTRUCTIE

Zorg ervoor dat het oppervlakte schoon en vrij van stof, water, vet, vingerafdrukken, olie enzovoort is. Metalen moeten worden geschuurd voor het verwijderen van de oxide laag alvorens het schoonmaken.

Gebruik van een lijmpistool en statische menger. Plaats de dubbelspuit in het lijmpistool en haal de dop eraf. Doseer een kleine hoeveelheid tot de componenten beiden worden gedoseerd, gebruik dit niet om te gaan verlijmen. Plaats de statische

EIGENSCHAPPEN

- Water bestendig
- Bestendig tegen olie, vetten en zuren
- Bestendig tegen schokken
- Spleet vullend
- Conform RoHS en REACH

menger op de dubbelspuit en doseer de eerste ml, gebruik dit niet om te verlijmen. Daarna kan worden gedoseerd voor de verlijming. Gebruik deze lijmen niet onder de 5°C.

SCHOONMAAK

Niet uitgeharte lijm kan worden verwijderd met Ethanol, Aceton, Isopropanol (IPA) of MEK. Uitgeharte lijm kan alleen mechanisch worden verwijderd.

OPSLAG

Bewaar in originele verpakking vorstvrij en droog. Zie verpakking voor houdbaarheidsdatum. 12 maanden houdbaar.

VEILIGHEID

Gebruik veiligheidshandschoenen om direct contact met de huid te voorkomen. Bekijk de Material Safety Data Sheet voor specifieke veiligheidsinformatie.

VERPAKKINGEN

De PERMACOL 2242 A/B is leverbaar in verschillende soorten spuiten.

Wettelijke aansprakelijkheid

Producten en services geleverd door Permacol (leverancier) zijn onderworpen aan de Algemene Leveringsvoorwaarden, die ten grondslag liggen aan alle verkoopovereenkomsten, die op de achterkant van facturen zijn afgedrukt en/of op aanvraag worden toegestuurd. Hoewel informatie, aanbevelingen of advisering in goed vertrouwen worden gegeven, geeft de leverancier geen waarborg of garantie, opzettelijk of stilzwijgend, (I) voor resultaten onder toepassingsomstandigheden bij de eindgebruiker, of (II) effect of veiligheid van de door leverancier geleverde producten, service, aanbeveling of advisering. Niets uit dit of enig ander document verandert, varieert, vervangt of kan gelden als afstandsverklaring van de Algemene Leveringsvoorwaarden van de leverancier.

Iedere gebruiker draagt de volledige verantwoording voor de beslissing betreffende geschiktheid van product, service, aanbeveling of advies van de leverancier voor eigen toepassingen. Iedere gebruiker moet tests en analyses vaststellen en uitvoeren om ervoor zorg te dragen dat het eindproduct veilig en geschikt is voor toepassing door de eindgebruiker. Omdat daadwerkelijke toepassing door leverancier niet te controleren is, is het gebruik uitsluitend ter verantwoording van de gebruiker, leverancier kan niet verantwoordelijk worden gemaakt voor een geleden verlies door oneigenlijk of foutief gebruik van het product. Bovendien is geen uitspraak over mogelijk of veronderstelt gebruik van materiaal, product, service of ontwerp bedoelt of kan als garantie voor licentie onder patent of intellectueel auteursrecht van leverancier, dochtermaatschappij of aangesloten bedrijven, of als aanbeveling voor gebruik van gelijke materialen, producten, service of ontwerp voor schending van een patent of intellectueel auteursrecht beoordeelt worden.