

## BESCHRIJVING

De PERMACOL 5142 A/B is een light thixotroop, universele 2-componenten constructielijm. Deze kan worden gebruikt voor het verbinden, repareren en opvullen van materialen zoals: verschillende plastics, beton, hout, metaal, hard polystyreen, GFK platen en hard polyurethaan.

Technische details	
Mengverhouding	A : B = 100 : 17.5 (gewicht)
Minimum applicatie temperatuur	15°C
Verwerkingstijd	40 min bij 20°C
Uithardingstijd	70-80 min bij 20°C
Eindsterkte na	24 uur bij 20°C
Dichtheid	1.66 g/cm <sup>3</sup>
Temperatuur bestendigheid	-30°C tot +110°C
Applicatie hoeveelheid	800-1200 g/m <sup>2</sup>

## INSTRUCTIES

Zorg ervoor dat het oppervlakte schoon en vrij van stof, water, vet, vingerafdrukken, olie enzovoort is. Weeg de componenten volgens de mengverhouding en meng minimaal 3 minuten tot een homogeen mengsel. Na het mengen kan de lijm worden opgebracht. Breng de twee verlijmen oppervlakte tegen elkaar aan en haal overtollige lijm weg.

### Wettelijke aansprakelijkheid

Producten en services geleverd door Permacol (leverancier) zijn onderworpen aan de Algemene Leveringsvoorwaarden, die ten grondslag liggen aan alle verkoopovereenkomsten, die op de achterkant van facturen zijn afgedrukt en/of op aanvraag worden toegestuurd. Hoewel informatie, aanbevelingen of advisering in goed vertrouwen worden gegeven, geeft de leverancier geen waarborg of garantie, opzettelijk of stilzwijgend, (I) voor resultaten onder toepassingsomstandigheden bij de eindgebruiker, of (II) effect of veiligheid van de door leverancier geleverde producten, service, aanbeveling of advisering. Niets uit dit of enig ander document verandert, varieert, vervangt of kan gelden als afstandsverklaring van de Algemene Leveringsvoorwaarden van de leverancier.

*Iedere gebruiker draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de beslissing betreffende geschiktheid van product, service, aanbeveling of advies van de leverancier voor eigen toepassingen. Iedere gebruiker moet tests en analyses vaststellen en uitvoeren om ervoor zorg te dragen dat het eindproduct veilig en geschikt is voor toepassing door de eindgebruiker. Omdat daadwerkelijke toepassing door leverancier niet te controleren is, is het gebruik uitsluitend ter verantwoording van de gebruiker, leverancier kan niet verantwoordelijk worden gemaakt voor een geleden verlies door oneigenlijk of foutief gebruik van het product. Bovendien is geen uitspraak over mogelijk of veronderstelt gebruik van materiaal, product, service of ontwerp bedoelt of kan als garantie voor licentie onder patent of intellectueel auteursrecht van leverancier, dochtermaatschappij of aangesloten bedrijven, of als aanbeveling voor gebruik van gelijke materialen, producten, service of ontwerp voor schending van een patent of intellectueel auteursrecht beoordeeld worden.*

## EIGENSCHAPPEN

- Water bestendig
- Binnen en buiten toepassingen
- Oplosmiddel vrij
- Bestand tegen olie, vetten en zuren
- Conform RoHS en REACH

## SCHOONMAAK

Niet uitgeharde lijm kan worden verwijderd met Ethanol, Aceton, Isopropanol (IPA) of MEK. Uitgeharde lijm kan alleen mechanisch worden verwijderd.

## OPSLAG

Bewaar in originele verpakking, vorst vrij en droog, tussen 10°C en 20°C. Zie verpakking voor houdbaarheidsdatum. 12 maanden houdbaar.

## VEILIGHEID

Gebruik veiligheidshandschoenen om direct contact met de huid te voorkomen. Bekijk de Material Safety Data Sheet voor specifieke veiligheidsinformatie. Vanaf 24 augustus 2023 is een adequate training verplicht voor industrieel en professioneel gebruik van polyurethanen.

## VERPAKKINGEN

De Permacol 5142 A/B is leverbaar in verschillende blikken.